



СОЛИКАМСКБУМПРОМ

**Technical Specification of Standard Newsprint.
100% VIRGIN FIBER. Certificate FSC GFA-COC-002069.**

Техническая спецификация газетной бумаги.
100% первичное волокно. Сертификат FSC GFA-COC-002069.

Parameter Наименование показателей	Unit Единицы измерения	Value Значение			
		40	42	45	48,8
BASIC CHARACTERISTICS ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Grammage Масса	g/m ²	40.0±1.0	42.0±1.0	45.0±1.0	48.8±1.0
Moisture content Влажность	%	9.0±0.5			
Ash content Зольность	%	max 1.5			
STRUCTURAL CHARACTERISTICS СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Bulk Пухлость	cm ³ g	1.66±0.02			
Thickness Толщина	um	68±2	71±2	75±2	80±2
Roughness (PPS) Шероховатость по PPS	um	3.0±0.2			
OPTICAL CHARACTERISTICS ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Brightness Белизна	%	60.0±1.0			
Opacity Непрозрачность	%	92.5±1.0	93.0±1.0	95±1.0	96±1.0
Dominant wavelength Доминирующая длина волны	um	572.0±1.0			
Shade (C.I.E.) Оттенок по C.I.E	L	non- dimensional / безразмерные	83.0		
	a		- 1.0		
	b		2.5		
	ΔE		max 0.7		
OPTICAL CHARACTERISTICS МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Tensile Index Индекс прочности при растяжении	machine direction машинное направление	N·m/g	min 45.0		min 46.0
Elongation Относительное удлинение	machine direction продольное направление	%	1.0±0.1		
OTHER CHARACTERISTICS ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Reel Diameter / Диаметр рулона	mm	900-1250			
Reel Diameter Tolerance / Допуск по диаметру рулона	mm	-20			
Reel Width / Ширина рулона (формат)	mm	270-2500			
Reel Width Tolerance / Допуск по ширине рулона	mm	±1			
Mill Join per Reel / Количество склеек в рулоне	max	one (but less than 10% of reels per batch) / одна (но менее 10% рулонов в партии)			
Core / Гильза	mm	76			
Wrapping / Упаковка	Strong Kraft Paper / Strong Moisture proof polyethylene laminated Kraft paper Обёрточная бумага / Ламинированная обёрточная бумага				

The sampling procedure is in accordance with IFRA (2.4.2)